

Prüfung gemäß TL BE-StB 15

Produktionsstätte: DBW GmbH - Lutherstadt Wittenberg

Labor-Nr. : 038/2024 **vom :** 18.07.2024

Bitumenemulsionsart/-sorte : **C69BP3-OB-2** Tank-Nr : -
Produziert am : 10.07.2024 Charge : L0307

Lfd. Nr.	Merkmale	Prüfnorm	KL	Einheit	Anforderung	Ergebnis
Bestimmungen an der Bitumenemulsion						
1	Brechverhalten: Brechwert	DIN EN 13075-1	3	-	70 bis 155	145
2	Bindemittelgehalt	DIN EN 1428	9	M.-%	67 bis 71	68,0
3	Ausflußzeit 4 mm / 40°C	DIN EN 12846	5	s	5 bis 70	10
4	Siebrückstand 0,5 mm-Sieb	DIN EN 1429	4	M.-%	≤ 0,5	0,01
5	Siebrückstand nach 7 Tagen 0,5 mm-Sieb		4	M.-%	≤ 0,5	0,01
6	Haftverhalten	DIN EN 13614	3	%	≥ 90	90
Bestimmungen am rückgewonnenen Bindemittel (Rückgewinnung nach DIN EN 13074-1)						
7	Nadelpenetration bei 25°C	DIN EN 1426	4	0,1mm	≤ 150	65
8	Erweichungspunkt Ring und Kugel	DIN EN 1427	4	°C	≥ 50	51,0
Kohäsion (nur Typ BP)						
9	Pendelprüfung	DIN EN 13588	5	J/cm ²	≥ 0,7	0,89
10	Brechpunkt nach Fraaß	DIN EN 12593	5	°C	≤ -10	-11
11	Elastische Rückstellung bei 10°C	DIN EN 13398	3	%	≥ 50	50
Bestimmungen am rückgewonnenen und stabilisierten Bindemittel (Bindemittelstabilisierung nach DIN EN 13074-2)						
12	Nadelpenetration bei 25°C	DIN EN 1426	1	0,1mm	DS	49
13	Erweichungspunkt Ring und Kugel	DIN EN 1427	1	°C	DS	54,2
Kohäsion (nur Typ BP)						
14	Pendelprüfung	DIN EN 13588	1	J/cm ²	DS	1,02
15	Elastische Rückstellung bei 10°C	DIN EN 13398	1	%	DS	51

DS=Deklariertes Sollwert (Ist anzugeben)

Nievelt - Labor Deutschland GmbH



Dipl.-Ing. (BA) M. Meene

NIEVELT – Labor Deutschland GmbH
nach RAP-Stra anerkannte Prüfstelle
BAUSTOFFPRÜFUNG · BAUCONSULTING · BAUENGINEERING
Breitscheidstr. 75a, D-08451 Crimmitschau